QUICK·STEP®

PVC FLEX 24S

TECHNISCHE DATA

Editie 07/2026

AFMETINGEN

FORMAAT		PRISTINE [SGHBC(-)] Visgraat	FUSE [SGMPC(-)] Medium Plank
Breedte	ISO 24342:2018-11	129 mm	228,6 mm
Lengte	ISO 24342:2018-11	740 mm	1500 mm
Aantal panelen per pak		48	12
m² per pak		4,582 m²	4,115 m²
Gewicht per pak		21,1 kg	19,0 kg
Groeven		Pressed bevel	Pressed bevel

FORMAAT		LIV [SGSPC(-)] Smalle Plank	BLUSH [SGTC(-)] Vierkante Tegel
Breedte	ISO 24342:2018-11	184,15 mm	609,6 mm
Lengte	ISO 24342:2018-11	1219,20 mm	609,6 mm
Aantal panelen per pak		20	12
m² per pak		4,490 m²	4,459 m²
Gewicht per pak		20,7 kg	20,8 kg
Groeven		Modern bevel	Modern bevel

Totale massa/oppervlakte-eenheid	EN ISO 23997:2012-02	4500 g/m²
Totale dikte	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Slijtlaag dikte	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Afwerking		Scratch Guard technology®

FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS		WAARDEN
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Klasse	23 - 33
Productnorm	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE - vloer	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Erkend orgaan	NB 2401 - CRET	DOP: zie eindlabel op de verpakking
UKCA - vloer	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
CE - muur	EN 15102:2007 / A1:2011	Erkend orgaan	NB 0493 - Centexbel	DOP: zie eindlabel op de verpakking
UKCA - muur	EN 15102:2007 / A1:2011	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Garantie	Vloer	Huishoudelijk gebruik	Zie garantievoorwaarden	Levenslang
		Commercieel gebruik		10 jaar - op aanvraag tot 15 jaar
	Muur	Huishoudelijk gebruik		10 év
		Commercieel gebruik		0 jaar - op aanvraag tot 5 jaar

ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Rechtheid & rechthoekigheid	EN ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Járólapréteg	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Slagvastheid	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F			≥ 1600 mm
Krasweerstand	EN 16094:2021-06		≤ MSR-A2	≤ MSR-A1
			≤ MSR-B2	≤ MSR-B2
Bureaustoelen	ISO 4918:2016-03	25000 cycli		Geen delaminatie, geen stoornis
Verplaatsing van meubelpoten	EN ISO 16581:2019-06	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999:2021-11	6 uur bij 80°C	≤ |0,25|%	≤ |0,25|%
Schoteling	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	≤ |2| mm
Lichtbestendigheid	ISO 105-B02:2014-09	Blauwe referentie	Klasse ≥ 6	≥ 6
Geluidsisolatie	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Vermindering doorgangsgeluid	Verlijmd	ΔL_w = 3 dB
			Op een Flex Pro ondervloer	ΔL_w = 11 dB
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cement ondergronden. Beperkte toepassing met verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09789
Finnish Building Emission				M1: Zeer lage emissie, geurloos
Emissie formaldehyde	EN 717-1:2004-10	Geen formaldehyde toegevoegd in productie	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Detecteerbare limiet
TVOC 28 dagen	ISO 16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen <1000 µg / m³		< 100 µg/m³
Brandwerendheid - vloer	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Brandwerendheid - muur	EN 13501-1:2018			D-s3,d0
Warmteweerstand	EN 12667:2001-01	Verlijmd		0,01 m² K/W
		Op een Flex Pro ondervloer		0,02 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG)	Droog		Laag slippotentieel (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2021 - Annex C Anexo Nacional A (ES)	Nat		PTV_{57} ≥ 40
		Droog		PTV_{96} ≥ 59
Inhoud	Zware metalen+lood/cadmium			NIET aanwezig
Gevaarlijke substanties	Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)			NIET aanwezig
REACH				Conform
Weekmaker	Ftalaatvrije weekmaker			OK

INSTALLATIE-INSTRUCTIES FLEX GLUE VINYL

ONDERHOUD

EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018

EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018