

# FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

## PRODUCT ADVIESBLAD

### Estate® Emulsion

Alle verf van Farrow & Ball is op waterbasis, waardoor ze niet sterk ruiken, een lage VOC-waarde (Volatile Organic Compounds of Vluchtige Organische Stoffen) hebben en snel drogen. Bovendien hebben ze de hoogst mogelijke A+-score voor luchtkwaliteit binnenshuis volgens het onafhankelijk uitgevoerde Franse Besluit inzake luchtkwaliteit binnenshuis nr. 2011-321 – Arrêté April 2011.

#### Productoverzicht:

Onze befaamde matte, krijtachtige finish voor gebruik op muren en plafonds binnenshuis, geeft een ongeëvenaarde diepte van kleur. Zacht afneembaar maar niet afwasbaar. Voor intensief gebruikte ruimtes adviseren wij Farrow & Ball Dead Flat.

#### Niet geschikt voor:

Keukens, badkamers en andere ruimtes die veel slijtage ondervinden.

#### Verkrijgbaar in: Monsterpot 2.5 Litre 5 Litre

Ga alstublieft naar [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com) om de beschikbaarheid van kleuren te zien. Beschikbaar voor direct bestellen op [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com), bij ons Klantenservice team via [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) of via +44 (0) 1202 876141 en in showrooms en geselecteerd leveranciers wereldwijd.

#### Aanbevolen Primer & Undercoat:

Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat: Geschikt voor gebruik op plafonds & binnenmuren

#### Advies voor aanbrengen van primer en undercoat:

Met een Farrow & Ball Primer en Undercoat of verdunde toplaag verzegelt het oppervlak waarop u schildert. Uw oppervlak moet een volle, stevige laag Farrow & Ball Primer en Undercoat of verdunde toplaag hebben voordat u de Topcoat aanbrengt, om ervoor te zorgen dat de door u gekozen afwerking van Farrow & Ball een volledige hechting heeft, gelijkmatig wordt geabsorbeerd en een gladde en gelijkmatige afwerking heeft met een rijke kleurdiepte. Dit is vooral belangrijk als er sprake is van een aanzienlijke kleurverandering.

#### Voordat u begint met schilderen:

Om het beste uit de afwerkingen van Farrow & Ball te halen, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw oppervlak goed is voorbereid. Slechte voorbereiding is de hoofdoorzaak van de meeste verfproblemen. Oppervlakken moeten in goede staat zijn, schoon, droog en vrij van oppervlakteverontreinigingen, zoals vuil, stof, vet, schimmel en los/broeibaar materiaal. Het oppervlak moet ook licht geschuurd worden om een lichte structuur te creëren voor een betere hechting. Daarna moet eventueel overgebleven stof weggeveegd worden.

Sommige muren en plafonds hebben een hoge pH-waarde, vooral die welke zijn gepleisterd met kalk of waarop verf op silicaat- of mineraalbasis is aangebracht. Hiervoor is een speciale afwerking nodig, omdat de afwerkingen van Farrow & Ball alleen geschikt zijn voor oppervlakken met een pH-waarde van minder dan 10. Als u twijfelt, kunt u de pH-waarde van het oppervlak testen door het vochtig te maken met water en lakmoespapier te gebruiken. Ook keukens, badkamers en andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid verdienen speciale aandacht. Temperatuurverschillen kunnen namelijk condensatie veroorzaken. Als de verf niet volledig is uitgehard, kunnen er oppervlaktedefecten ontstaan.

#### Imperfecties aan het oppervlak:

Eventuele onvolkomenheden op het oppervlak, hoe klein ook, dienen te worden verwijderd voordat u de verf aanbrengt. De kleur en glansgraad accentueren namelijk alleen de onvolkomenheden. Hoe hoger de glansgraad, hoe meer ze opvallen. Onvolkomenheden vallen minder op als u een matte afwerking toepast, maar ze zijn nog steeds aanwezig en zichtbaar onder verschillende lichtomstandigheden. Indien een afwerkingsniveau 5 (de best mogelijke afwerking) nodig is, dient u de plek meerdere malen te vullen, te egaliseren en opnieuw te verven. Dit betekent dat u, nadat de mistlaag of eerste laag is aangebracht, een geschikte vulstof aanbrengt op de oneffenheden of naden, dit lichtjes glad schuurt en vervolgens een toplaag aanbrengt. Herhaal dit proces totdat er geen onvolkomenheden meer zichtbaar zijn. Dit is meestal nodig bij gipsplaten of hoogglansafwerkingen waarbij de lichtomstandigheden eventuele onvolkomenheden kunnen benadrukken. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke afwerklaag vanwege zijn vloeï- en egalisatie-eigenschappen alleen de kwaliteit van het voorbereide onderliggende oppervlak weerspiegelt. Als er primers en onderlagen met onvolkomenheden worden aangebracht, moeten ook deze worden geëgaliseerd voordat de uiteindelijke toplagen worden aangebracht, omdat deze wederom zullen worden benadrukt.

#### Lood Waarschuwing:

Speciale voorzorgsmaatregelen zijn vereist bij het voorbereiden van oppervlakken die geschilderd zijn met verf van vóór 1990; deze kunnen lood bevatten wat schadelijk is voor de gezondheid.

#### Gezond- en veiligheidsavies:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on en mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees het etiket voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

### Kleurnauwkeurigheid:

Controleer de kleur voordat u met schilderen begint zorgvuldig daar Farrow & Ball zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele kosten die voortvloeien uit het aanbrengen van een incorrecte kleur. Controleer, wanneer u meerdere blikken van dezelfde kleur gebruikt, of de serienummers identiek zijn of meng de verschillende blikken verf voordat u met schilderen begint. Roer de verf voor gebruik goed door. Houd er rekening mee dat verschillende applicatietools (bijv. kwast, roller, spray) een klein visueel verschil in de uiteindelijke kleur kunnen geven.

### Reinigen vóór het schilderen:

Voor de beste resultaten zorgt u ervoor dat uw oppervlak, gereedschap en product schoon zijn voordat u begint. Voor de meeste oppervlakken raden we aan om een verdunde Sugar Soap-oplossing te gebruiken, volgens de instructies van de fabrikant. Wij raden het gebruik van oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen of sterk alkalische oplossingen af, omdat deze de hechting kunnen beïnvloeden. Na het reinigen het oppervlak met een vochtige doek afnemen en laten drogen. Wanneer u een nieuw blikje verf opent, zorg er dan voor dat er geen stof of vuil uit het deksel in de inhoud valt. Als u een blikje verf opnieuw gebruikt, raden wij u aan het uit te zeven. Zorg ervoor dat uw gereedschap schoon is, inclusief uw roerstaafje, en we raden u aan uw kwast of roller vochtig te maken en vervolgens overtollig water te verwijderen voordat u de verf erop aanbrengt.

### Het voorbereiden van reeds geschilderde muren:

Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Breng een laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan (en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen). Breng vervolgens, voor een goede hechting en volledige kleurdiepte, twee lagen aan van uw gekozen kleur. Overweeg voordat u de toplaag aanbrengt of een tweede laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat nodig is om volledige dekking te verkrijgen. Dit is vooral belangrijk als er sprake is van een aanzienlijke kleurverandering.

### Het voorbereiden van nieuw of onbehandeld pleisterwerk/wanden van plaatmateriaal (moderne bouwmaterialen):

Zorg ervoor dat het pleisterwerk schoon, droog en stofvrij is, en breng vervolgens een geschikte primer en grondlaag aan voordat u gaat schilderen. Voor het beste resultaat en een maximale kleurdiepte verdunt u uw Farrow & Ball-aflak en brengt u deze als volgt aan als een dunne laag: Kaal, droog pleisterwerk/droog beklede muren, kale, droge gipsplaten, gepleisterd pleisterwerk = 25% water (1 deel water : 3 delen verf). NB: De verdunningsverhouding is afhankelijk van de porositeit van het oppervlak, dus we raden aan om eerst een test uit te voeren. Dit kunt u doen door wat schoon water op het oppervlak te sprenkelen en na een minuut te kijken hoeveel er is ingetrokken. Let op: wanneer poreuze pleisters niet voldoende zijn voorbereid, kunnen er problemen optreden bij het aanbrengen, zoals barsten, drogen, variaties in glans of een ongelijkmatige kleur. Breng vervolgens twee lagen van de door u gekozen afwerklaag aan. Let op: British Standard 6150 adviseert een standaard droogtijd voor nieuw pleisterwerk van 7 dagen per 5 mm dikte.

### Linerpapier schilderen:

Voor ongeschilderd linerpapier verdunt u de gekozen verf met ongeveer 10% water en brengt u dit aan als een "nevel"-laag voordat u twee volledige lagen aanbrengt. De verdunningsgraad is afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. Wij adviseren u om de verdunningsgraad op een klein deel te testen om de benodigde verdunningsgraad te bepalen. Let op: Als poreus papier niet voldoende is voorbereid, kunnen er problemen bij het aanbrengen, variaties in de glans of ongelijkmatige kleuren optreden.

### Schilderen over vulmiddelen voor binnenmuren:

Voor het beste resultaat gebruikt u altijd een vulmiddel met dezelfde porositeit en dichtheid als het te repareren oppervlak. Het gebruik van vulmiddelen met een verschillende porositeit of dichtheid kan zichtbare kleurverschillen veroorzaken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op het gebied van aanbrengen en de droogtijd. Breng vervolgens een grondlaag aan met de door u gekozen Farrow & Ball-verf, verdund met ongeveer 25% water. Houd er rekening mee dat de lagen minimaal 4 uur moeten drogen. Breng daarna nog twee lagen van de door u gekozen toplaag aan om de hechting en de kleurdiepte te bevorderen. Let op: dit product is mogelijk niet compatibel met sterk alkalische, cement- of zandhoudende vulmiddelen. Wij adviseren een ander soort vulmiddel te gebruiken. Als er geen alternatief beschikbaar is, zorg er dan voor dat het vulmiddel goed geschuurd is en vrij is van alle stof en verontreinigingen. Breng vervolgens een grondlaag aan met een alkalibestendige primer voordat u doorgaat met de hierboven beschreven stappen. Als u opnieuw gaat decoreren en Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat hebt gebruikt, dan moet u een 25% verdunde laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer gebruiken om het vulmiddel plaatselijk aan te brengen, zodat deze overeenkomt met de porositeit van het oppervlak.

### Het gebruik van kit- en afdichtingsmiddelen binnenshuis

Bij het vullen of afdichten van kleine openingen en scheuren bereikt u het beste resultaat met een kit op acrylbasis. Dit is een flexibel vulmiddel op waterbasis. Gebruik zo weinig mogelijk vulmiddel omdat een kleinere hoeveelheid sneller droogt en minder kans op scheuren geeft. Volg de aanwijzingen van de fabrikant en laat het product goed drogen (gemiddeld 2 - 3 uur) voordat u de door u gekozen Farrow & Ball finish aanbrengt. Estate Eggshell, Flat Eggshell, Modern Eggshell, Full Gloss en Dead Flat - breng een onverdunde laag Wood Primer & Undercoat in de juiste kleur van uw deklaag aan (laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen) gevolgd door 2 lagen van de door u gekozen finish (laat de lagen wederom tussendoor minimaal 4 uur drogen). Estate Emulsion en Modern Emulsion - breng een onverdunde laag Wall & Ceiling Primer & Undercoat in de juiste kleur van uw deklaag aan (laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen) gevolgd door 2 lagen van de door u gekozen finish (laat de lagen wederom tussendoor minimaal 4 uur drogen).

### Vochtige kelders/kelders schilderen:

Kelders worden vaak vochtig omdat ze onder de grondwaterspiegel liggen en er een slechte luchtcirculatie is. U kunt vocht in muren verminderen door gebruik te maken van ademende bouwmaterialen zoals kalkpleister. Deze kunt u eventueel coaten met ademende verf zoals Farrow & Ball Casein Distemper, Limewash of Estate® Emulsion. Estate® Emulsion mag niet worden gebruikt op oppervlakken met een pH-waarde hoger dan 10. Deze aanpak zorgt ervoor dat vocht op natuurlijke wijze door het muuroppervlak heen kan dringen. Ademende verven voorkomen dus niet dat er watervlekken op de gedroogde verflaag ontstaan, maar zijn wel geschikter dan moderne afwerkingen.

### Schilderen van muurverf met een kwast:

Roer de verf voor gebruik goed door. Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Opmerking: de verf kan gaan bladderen of schilferen wanneer u verf aanbrengt op een onstabiele laag - dit kunt u vermijden door eventuele losse verflagen weg te schuren voordat u met schilderen begint. Breng waar noodzakelijk Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat aan voor een betere hechting en bevordering van kleurdiepte. Breng de verf met behulp van een synthetische kwast met een fijne punt in verticale richting aan en strijk deze vervolgens in horizontale richting uit. De laatste laag strijkt u in één richting uit om zichtbare kwaststreken en -patronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

### Schilderen van muurverf met een roller:

Roer de verf voor gebruik goed door. Gebruik een geweven polyester roller met een medium vacht en breng de verf in diagonale streken aan in de vorm van een 'M', 'W' of een 'V'. Vul de vormen gelijkmatig in met de verf. Herhaal dit proces, werk in kleine gedeelten. Schilder altijd van natte naar droge gedeelten en zorg dat u een natte rand houdt om rollerstreken te minimaliseren. De laatste laag rolt u in één richting uit om zichtbare rollerpatronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

### Vorbereiding voor spuiten:

Wanneer verf van Farrow & Ball met een verfspuit op een oppervlak wordt aangebracht, moet er rekening mee worden gehouden dat de kwaliteit van de resulterende afwerking slechts zo goed kan zijn als het oppervlak waarop de verf wordt aangebracht. De meeste oppervlakken zullen moeten worden gereinigd en ontvet, voorbereid met vlakplamuur en geschuurd, om vervolgens te worden voorzien van de juiste primer of undercoat. Om een glad, vlak oppervlak te creëren waarop je de Farrow & Ball-finish van jouw keuze met een verfspuit gaat aanbrengen, is het ook raadzaam om tussen verflagen in nog even te schuren met heel fijn schuurpapier. Het kan nodig zijn dit proces meerdere keren te herhalen om het oppervlak voldoende geschikt te maken voor het gewenste type afwerking.

### Instelling spuitapparatuur:

Airless verfspuiten: De beste resultaten kunt u behalen met een typische opstelling van een 517 spuitmondtip en een van 131 bar luchtinjectiedruk. Let op: dit zijn typische instellingen voor de meeste Airless verfspuitsystemen. Er zal enige aanpassing nodig zijn van de luchtdruk ten opzichte van de spuitmond, afhankelijk van het merk en model van het gebruikte Airless verfspuitapparaat.

### Aanbevolen maximum verdunningsverhoudingen:

Kale droge pleisterlaag/droge beklede muren, kale droge gipsplaat, pleister met plamuur = 25% water (1 deel water : 3 delen verf). NB: De verdunningsgraad hangt af van de poreusheid van het oppervlak, dus we raden aan om een test uit te voeren op een plek. Je kunt dit doen door wat schoon water op het oppervlak te spatten en na een minuut te kijken hoeveel er is ingetrokken. Verdun de topcoat (van je gekozen kleur) met ongeveer 25% water en breng het aan als een nevelaag. Let op: Wanneer poreuze pleisters niet voldoende zijn voorbereid, kunnen er problemen ontstaan bij het aanbrengen, barsten, drogen, glansverschillen of ongelijkmatige kleuren.

### Afplaktape:

Afplaktapes zijn beschikbaar in verschillend kleefkracht niveaus. Gebruik altijd een afplaktape van goede kwaliteit, geschikt voor jouw decoratieproject. Sommige afplaktapes bevatten gepatenteerde 'paint locking' technologie, die een superieur resultaat kunnen geven. Verwijder de afplaktape terwijl de verf nog een beetje nat is door er voorzichtig en langzaam aan te trekken onder een hoek van 45°. Als de afplaktape er te lang op blijft zitten, kan het nodig zijn om de rand bij te snijden met een scherp mes.

### Andere product toepassingen:

Mocht u Farrow & Ball producten voor doeleinden willen gebruiken die hier niet vermeld zijn, neem dan voor advies contact op met onze Afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141 of stuur een mail naar [customer.services@farrow-ball.com](mailto:customer.services@farrow-ball.com). Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.

### Bewaaradvies:

Dit is een product op waterbasis en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturomstandigheden. We bevelen aan het product binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verslechtering van de inhoud of verpakking na deze datum. Dit product bevat bewaarmiddelen om het onder normale omstandigheden te beschermen tegen bederf. Om contaminatie te minimaliseren en een maximale houdbaarheid te garanderen, bevelen we aan het product voor gebruik in een schone verfketel over te gieten en alle instrumenten voor en na elk gebruik grondig te reinigen. Herhaaldelijk openen en gebruiken van de pot kan het risico op microbiële besmetting vergroten; daarom bevelen we aan dit tot een minimum te beperken om de houdbaarheid van het product te maximaliseren.

### Contact met water:

Om de levensduur van deze finish te verlengen, dient de vorming van waterplassen op horizontale oppervlakken vermeden te worden.

### Milieuadvies en afvalverwerking:

Voorkom lozing in het milieu. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Verfresten/verfblikken afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke/nationale richtlijnen. Neem voor advies contact op met uw plaatselijke milieudienst. Metalen blikken kunnen gerecycled worden.

### Reinigen:

Verwijder zoveel mogelijk product met een borstel en rolreinigingstool.

### Schoonmaken:

Estate® Emulsion is zacht afneembaar maar niet afwasbaar. Voorzichtig afnemen met een vochtige zachte doek of spons. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen sporen op het oppervlak achterlaten. Probeer het voor gebruik uit op een onopvallende plek. Gebruik geen schoonmaakproducten met bleek. Houd er rekening mee dat bij het afnemen van deze zeer matte finish, bij sommige kleuren, afneemsporen zichtbaar kunnen zijn. Voor intensief gebruikten ruimtes adviseren wij Farrow & Ball Dead Flat.

### Donkere randen:

Estate® Emulsion geeft een zeer matte afwerking, voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van donkere kleuren. Houd altijd een natte rand wanneer u schildert, omdat zo een probleem als "Flashing" (een aureooleffect waar twee randen verf samenkomen) voorkomen kan worden.

### Advies voor reparaties:

Als uw schilderwerk beschadigd is of slijtage vertoont, is het wellicht tijd om opnieuw aan de slag te gaan. Voor het beste resultaat raden wij u aan een laag verf van het oorspronkelijk door u gebruikte product op de beschadigde muur of muren aan te brengen. Hierdoor vermijdt u een zichtbaar verschil in kleur of afwerking. Als u besluit om slechts bepaalde gedeelten bij te werken, raden wij u aan voor een optimaal eindresultaat de volgende aanwijzingen op te volgen.

1. Gebruik voor zover mogelijk verf met hetzelfde serienummer. Als u verf met een ander serienummer gebruikt kunnen er, ondanks onze strenge kleurcontroles, lichte variaties in kleur en glans optreden. Mocht het niet mogelijk zijn om verf van dezelfde serie te gebruiken, dan raden wij u aan om een laag verf van een ander serienummer op de gehele muur aan te brengen. Op deze manier zijn kleine verschillen minder goed zichtbaar.
2. Bereid bij het uitvoeren van reparaties het oppervlak voor op dezelfde manier als u oorspronkelijk heeft gedaan. Het is wellicht niet altijd mogelijk om een perfect eindresultaat te behalen - als u bijvoorbeeld een vulmiddel hebt gebruikt met een andere structuur of ander absorptievermogen dan de rest van de muur kan dit resulteren in een enigszins onregelmatige afwerking.
3. Maak altijd gebruik van hetzelfde schildergereedschap en dezelfde methode die u hebt gebruikt toen u de muur oorspronkelijk schilderde. Zorg ervoor dat u de randen van de bijgewerkte gedeelten goed mengt met de oude verf zodat de overgang tussen de oude en nieuwe verf minder goed zichtbaar is.
4. De kleur van de verf, ofwel op de muur of in het blik, kan na verloop van tijd enigszins veranderen. Daarom geldt dat des te nieuwer het schilderwerk is, des te beter het eindresultaat zal zijn. Houd er rekening mee dat bij donkere kleuren en producten met hoog glansgehalte een egale afwerking moeilijker te bereiken is dan bij lichtere kleuren en verven met een lager glansgehalte.

### Technische informatie:

Formulering: Een watergedragen verf gemaakt met een bindmiddel van vinylacetaat/ethyleencopolymeer.

Vermijd schilderen bij temperaturen van lager dan 10°C of bij extreme hitte van meer dan 30°C.

Dekking (m<sup>2</sup>/l per laag): Tot 14

Droogtijd: Droogt binnen 2 uur.

Gemiddelde overschildertijd : Overschilderbaar na 2 uur.

Uithardingstijd: Houd er rekening mee dat het bij sommige donkere verfkleuren tot 14 dagen duurt voordat zij volledige hardheid, sterkte en duurzaamheid bereiken.

Aanbevolen aantal lagen: 2\*

\* Donkere/sterkere kleuren kunnen extra lagen nodig hebben. Opmerking: de vermelde droog- en overschildertijden zijn gebaseerd op toepassingen onder normale omstandigheden - de droogtijd kan langer zijn in koele en/of vochtige omgevingen. Bij donkere verfkleuren kan het langer duren om volledig te drogen.

Glansgehalte: 2%

Dichtheid: 1.2 - 1.4 g/cc

Natte laagdikte: 80 - 120 µm

Applicatie luchtvochtigheid: < 80 % RH

Substraat vochtgehalte: Gipswanden en plafonds = <0,5%

Substraat pH: Tot 10

Natte slijtklasse: 2

### Informatie omtrent het VOS-gehalte:

EU maximum toegestane waarde voor dit product (cat. A/[a]): 30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS



### Waterdampdoorlaatbaarheid (permeabiliteit) volgens DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]):

0.010 (Klasse I, limiet <0.14). Dit is de mate waarin de verlaag bestand is tegen waterdamp en wordt uitgedrukt in de gelijkwaardige dikte van de lucht in meters. Hoe lager de sd waarde, hoe hoger de luchtdoorlatendheid van de verlaag. De mate van luchtdoorlatendheid van verf wordt in categorieën onderverdeeld, variërend van Klasse I tot Klasse III. Wij zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Estate® Emulsion de hoogste beoordeling heeft - Klasse I (hoog).

### Doorlaatbaarheid voor vloeibaar water volgens DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m<sup>2</sup>√24h]):

1.41 (Klasse I, limiet >0.5). Dit is de mate waarin het watervolume per 1m<sup>2</sup> gedurende een periode van 24 uur door de verlaag wordt opgenomen. Hoe lager de w24 waarde, hoe hoger de waterdichtheid van de verlaag. De mate van wateropname door verf wordt in categorieën onderverdeeld, variërend van Klasse I tot Klasse III. Klasse I geeft in dit geval een lage waterdichtheid aan

### Neem contact met ons op:

Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141, via mail [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com), of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden. Geïmporteerd in de EU door Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

### Disclaimer:

De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Issue Date: 05/12/2025